

BUIČIAI SKIRTOS PUTŲ POLIURETANO RŪŠYS (ĮVAIRIŲ SPALVŲ)

Rodiklio pavadinimas	VB 1830 kempinėms, šveistukams	VB 2102 kempinės struktūros	VB 2501 masažinis „aštrus“	VB 2502 masažinis „švelnus“	Bandyto metodas
Tankis, kg/m ³	16 - 19	19 - 22	23 - 26	23 - 26	ISO 845
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	15	7	7	7	ISO 1856
Porų skaičius viename ilgio decimetre, ne daugiau kaip	-	-	50	50	įmonės metodika