

DEGIMO NEPALAIKANTIS STANDARTINIS PUTŲ POLIURETANAS (CME)

| Rodiklio pavadinimas | CV 2130 | CV 2533 | CV 3025 | CV 3037 | CV 3223 | CV 3538 | Bandymo metodas |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Santykinis tankis, kg/m ³ | 19 - 22 | 23 – 26 | 28 - 31 | 28 - 31 | 30 - 33 | 33 – 36 | ISO 845 |
| Kietumas, esant 40 % def., N | 105 - 140 | 115 - 160 | 96 - 144 | 135 - 180 | 80 - 125 | 150 - 195 | ISO 2439 |
| Liekamoji deformacija (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip | 20 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | ISO 1856 |
| Spalva | balta | balta | balta | balta | geltona | balta | |
| Atitinka degumo standartų reikalavimus | BS 5852 : Part 2: 1982 (crib 5) (Schedule 1: Part 1) FMVSS 302 | | | | | | |

Tarptautinis ženklimas Vita Baltic International ženklimas
CME = CV