

NEPALAIKANTIS DEGIMO DIDELIO ELASTINGUMO PUTŲ POLIURETANAS (CMHR)

Rodiklio pavadinimas	CH 2715	CH 3031	CH 3420	CH 3532 CMHR35120	CH 4038	Bandymo metodas
Tankis, kg/m ³	25 - 28	28 - 31	32 - 35	33.25 – 38.5	38 - 41	ISO 845
Kietumas, esant 40% def., N	70 - 90	96 - 144	70 - 100	98,4 - 139	130 - 165	ISO 2439
Liekamoji deformacija, (50 %, 22 h, 70 °C), %, ne daugiau kaip	10	10	8	8	9	ISO 1856
Elastingumas, %, ne mažiau kaip	48	50	55	48	59	ISO 8307
Spalva	pilkai melsva	balta	balta	balta	abrikosinė balta	
Atitinka degumo standarto reikalavimus	BS 5852 : Part 2: 1982 (Schedule 1: Part 1)					

Tarptautinis ženklimas = Vita Baltic ženklimas
CMHR = CH