

## STANDARTINIS PUTŲ POLIURETANAS

Rodiklio pavadinimas	<b>VB 1640</b>	<b>VB 1820</b>	<b>VB 1830</b>	<b>VB 1840</b>	<b>VB 2220</b>	<b>VB 2230</b>	<b>VB 2240</b>	<b>VB 2520</b> (25100)	<b>VB 2532</b>	Bandyimo metodas
Tankis, kg/m <sup>3</sup>	14-17	16-19	16-19	16-19	20-23	20-23	20-23	23-26	23-26	ISO 845
Kietumas, esant 40% def., N	120-165	70-110	100-130	120-170	80-120	100-140	127,5-177	80-120	104-156	ISO 2439
Kietumas, esant 40% def., kPa	3,0 – 4,0	1,7 – 2,4	2,4 – 3,2	3,0 – 4,2	1,9 – 2,9	2,5 – 3,4	3,2 – 4,4	2 – 2,9	2,6 – 3,8	ISO 3386/1
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	20	7	15	20	7	6	6	7	5	ISO 1856
Spalva	balta juoda	balta	įvairia- spalvis	balta	balta	žydra	balta	balta	gelsva	

Rodiklio pavadinimas	<b>VB 2540</b> (25150)	<b>VB 3030</b>	<b>VB 3035</b>	<b>VB 3040</b> (28150)	<b>VB 3050</b>	<b>VB 3423</b>	<b>VB 3540</b> (35150)	<b>VB 3830</b>	<b>VB 3842</b>	Bandyimo metodas
Tankis, kg/m <sup>3</sup>	23,75-27,5	28-31	28-31	26,6-30,8	28-31	32-35	33,25-38,5	36-39	36-39	ISO 845
Kietumas, esant 40 % def., N	127,5-177	110-140	125-165	127,5-177	190-230	85-115	127,5-177	96-144	136-204	ISO 2439
Kietumas, esant 40% def., kPa	3,2 – 4,4	2,7 – 3,4	3,0 – 4,0	3,2 – 4,4	4,6 – 5,6	2 - 2,8	3,2 – 4,4	2,7 - 3,4	3,8 – 5,0	ISO 3386/1
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	5	5	4	5	7	5	4	5	4	ISO 1856
Spalva	balta	alyvinė	abrikosinė	pilka	balta	žalsva	balta	žalia	salotinė	