2019 10 02

NEPALAIKANTIS DEGIMO DIDELIO ELASTINGUMO PUTŲ POLIURETANAS (CMHR)

Rodiklio pavadinimas	**CH 2715**	**CH 3031** CMHR30120	**CH 3037** CMHR30150	**CH 3420**	**CH 3532** CMHR35120	**CH 4038** CMHR40150	**CH 4560**	Bandymo metodas
Tankis, kg/m^3	25-28	28,5-33	28,5 - 33	32-35	33,25-38,5	38-41	43-46	ISO 845
Kietumas, esant 40% def., N	70-90	98,4-141,6	123-177	70-100	98,4 – 141,6	123-177	220-280	ISO 2439
Liekamoji deformacija, (50 %, 22 h, 70 ^{0}C), %, ne daugiau kaip	10	9	9	8	9	8	10	ISO 1856
Elastingumas, %, ne mažiau kaip	48	45	45	55	45	50	48	ISO 8307
Spalva	pilkai melsva	balta	balta	balta	balta	abrikosinė balta	žydra	
Atitinka degumo standarto reikalavimus	BS 5852 : Part 2: 1982 (Schedule 1: Part 1)							

Tarptautinis ženklinimas = Vita Baltic ženklinimas

CMHR = CH